



innco
PRODUCTS

| soluciones constructivas
| innovadoras

Terram WeedGuard UV

Paillage synthétique

Fiche technique: P2 Data F Weedguard

Date Janvier 2010

Page 1 de 1

Composition Nontissé de filaments continus bi-composants (70% PP + 30% PE)

Caractéristiques mécaniques

			WeedGuard UV
Résistance à la traction	EN ISO 10319		
- Résistance maximale	kN/m		6
- Allongement	%		24
Résistance au poinçonnement CBR	NF EN ISO 12236	N	1000

(*) Modifiée - vitesse de séparation 100 mm/min

Caractéristiques hydrauliques

Ouverture de filtration caractéristique (O_{90})	NF EN ISO 12956	μm	180
Perméabilité normalement au plan (H_{50})	NF EN ISO 11058	$\text{l/m}^2\text{s}$ (10^{-3}m/s)	130

Caractéristiques descriptives

Masse surfacique	NF EN ISO 9864	g/m^2	90
Epaisseur sous 2 kPa	NF EN ISO 9863-1	mm	0,67

Conditionnement standard

Largeur d'un rouleau	m	1
Longueur d'un rouleau	m	10

Autres largeurs et longueurs disponibles - nous consulter

Dans l'état actuel de nos connaissances, les informations contenues dans la présente sont exactes à tous les égards. Toutefois, étant donné l'évolution incontrôlable des circonstances et des conditions dans lesquelles lesdites informations et les produits cités dans la présente peuvent être utilisés, aucune garantie, expresse ou implicite, de quelque nature que ce soit, n'est ou ne sera accordée, et aucune responsabilité n'est ou ne sera acceptée par nous, une de nos sociétés affiliées ou nos ou leurs directeurs, cadres, employés ou représentants respectifs eu égard à l'exactitude ou l'exhaustivité ou l'utilisation des informations contenues dans la présente ou de tout produit de ce genre, et toute responsabilité de cette nature est expressément rejetée.



INNCO PRODUCTS, S. L.
Pol. Ind. Constantí

Terram Limited
Mamhilad, Pontypool, Gwent
NP4 0YR, United Kingdom
tel +44 (0) 1495 757722